

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»  
УЛ. ЗАВОДСКАЯ Д. 17, Г. СВЕТОГОРСК  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ, 188991

Тел. (7 813 78) 43504  
Факс (7 813 78) 44061

**Технические характеристики  
Бумага листовая для офисной техники, марка С SvetoCopy**

Наименование показателя	Норма	Предельные отклонения
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	80,0	±1,5
Толщина, микроны	104	±2
Жесткость MD, мН	125	±20
Жесткость CD, мН	55	±10
Шероховатость, мл/мин	250	±50
Белизна – CIE, %	146	±3
Белизна – ISO D65/10°, %	105	±1,5
Белизна – ISO C/2°, %	95	±1
Непрозрачность, % не менее	91	
Прочность поверхности по Деннисону, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup>	25	±5
Пористость, мл/мин	800	±250
Сорность, число соринки 0,1-0,4мм <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , не более	10	
Влажность, %	4,6	±0,7
Массовая доля золы, %, не менее	18	

Пыление при печати - не более 350 мг/10000 отпечатков  
Абразивность – не более 12 мг

Количество листов: 500 ±2%  
Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 420х297 мм  
Отклонения по размерам листа: не более ±0,5 мм, по косине + 0,5 мм

Бумага соответствует классу долговечности LDK 24-85 по DIN 6738, устойчива к старению.

«Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001»



**ECF**  
отбелка целлюлозы без  
элементарного хлора

Инженер технолог



Перекальская Г.Ю.